

COLOR-ROAD TOP

DHDC-3700



本涂料为采用高分子变性聚合物作为主体的油性2剂型面漆涂料，干燥迅速，涂层物理属性和耐候性优异。特别是本品采用与沥青之间附着力优异的树脂和耐碱性颜料组成，可长久保持外观，历久弥新。涂装时可避免沥青面产生流淌(Bleeding)现象，色彩多样，适合用作老化沥青的有色面漆材料。

用途	沥青的修复涂装用面漆
----	------------

产品特性

油漆型	聚氨酯树脂 (2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	20 分	10 分	5 分
	硬化干燥	4 时间	3 时间	2 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	8 时间	5 时间	3 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	5 日	3 日	2 日
	可使用时间	6 时间	4 时间	3 时间
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释	
比重	1.27 (红棕色为准)			
理论涂布量	9.22 m ² /L	固体容积比	46±3 % (绿色为准)	
颜色	红棕色，其他订购颜色	干涂膜厚度	50 μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=5.5/1(重量比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16 L (混合物)	
燃点	27 °C			

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下 3. 进行沥青涂装时绝对禁止采用稀释剂稀释。(沥青熔融会导致流淌现象)
涂装方法	1. 利用滚筒等在处理过的基材面上进行平滑施工。 适当的施工规格 ▷底漆: 沥青 ▷中漆: COLOR-ROAD TOP DHDC-3700