

고객님 감사합니다
70th
Anniversary
1945-2015

자동조색 시스템을 이용하여
KS 품질 기준을 만족하는
수성 베이스 도료입니다



조색용 수성 베이스

KS 외부 1급 D/BASE
KS 내부 1급 D/BASE

NOROO 노루페인트



KS 외부 1급 D/BASE

KS 내부 1급 D/BASE



본 도료는 내/외부 1급 조색용 수성 베이스로, 조색 후 KS 품질기준을 만족하는 도료입니다. 내부용은 EVA수지를 사용하여 냄새가 거의 없고, 외부용은 100% 아크릭 에멀전 수지를 사용하여 내후성이 우수합니다. 또한 자동조색시스템으로 소비자가 원하는 다양한 색상 배합이 가능하며 내수성, 내구성, 내세척성이 우수합니다.

제품 용도

- KS제품이 필요한 콘크리트, 시멘트, 몰탈 도장
- KS 수성 1급의 진한 소량 주문품 사용시



제품 특징

- **외부 1급 D/BASE** : 100% 아크릭 바인더 사용에 따른 고내후성
- **내부 1급 D/BASE** : EVA수지 사용에 따른 친환경성

EVA수지란?

환경기준이 까다로운 독일에서도 사용하는 선진국형 수지로 식품포장재, 의료용품 등에 사용될 정도로 안전한 페인트 원료입니다.

애니칼라
자동조색시스템으로
32,000여 색상 가능



제품 특성

구분	KS 내부1급 D/BASE	KS 외부1급 D/BASE
표면건조상태	무 광	무 광
색 상	백 색	백 색
비 중	약 1.33	약 1.31
이론도포면적	5~7m ² /ℓ	5~8m ² /ℓ
건조도막두께	60μm	60μm
도 장 횟 수	2회	2회
건조 시간 (20℃)	지촉건조	30분
	고화건조	1시간
	재도장가능시간(최소)	3시간
희 석 제	물(상수도)	물(상수도)
희 석 율	최대20%	최대20%

본 도료를 부피비 8% 조색시, KS기준을 만족합니다.

(주)노루페인트

본 제품 사용시 기술자료집의 사용방법과 경고 및 주의사항을 숙지한 후 사용하세요.

본사 및 안양공장 (031)467-6114(대) 인터넷 : www.noroopaint.com 소비자 문화센터 : 080-944-7777(수신자부담)

서울지점 (02) 6359-7701~8 / 북서울지점 (031) 837-6030~7 / 인천지점 (032) 472-5310~3 / 수원지점 (031) 232-6020~3 / 원주지점 (033) 746-5311, 0782 / 강릉영업소 (033) 653-5310, 5312
 충주영업소 (043) 854-7705 / 대전지점 (042) 621-1234~5 / 천안영업소 (041) 579-5321~3 / 부산지점 (051) 518-9111~5 / 울산영업소 (052) 223-0914 / 창원지점 (055) 587-2350
 대구지점 (053) 356-3811~4 / 포항영업소 (054) 278-7450~1 / 광주지점 (062) 571-5310~1 / 순천영업소 (061) 725-2640 / 전주지점 (063) 251-6475~7 / 제주도영업소 070-7130-3318