

WATERPROOFING SYSTEM



수용성 고무화 아스팔트 방수재

# 수아스

시공이 간편한 친환경 화장실 방수재 '수아스'

수아스는 탄성이 좋은 특수고무에 수용성 아스팔트와 고성능접착증강제를 주성분한 수용성 고무화 아스팔트 방수재로, 화장실, 베란다, 다용도실 등 실내방수에 적합한 도료입니다.



NOROO 노루페인트

# 수아스

## 시공이 간편한 친환경 화장실 방수재

본 방수재는 탄성이 좋은 특수고무에 수용성 아스팔트와 고성능 접착증강제를 주성분으로 만든 수용성고무화 아스팔트 방수재로써 신장률, 내구성이 우수하고, 수용성이라 환경 친화적이며, 냉공식 시공으로 시공이 간편하며, 우수한 방수성능으로 주로 실내용 방수재로 사용하는 제품입니다.

**용도 :** 화장실, 베란다, 다용도실 등의 실내용 방수재(비노출)

### 제품특징 :

- 타사대비 신장률, 내구성이 매우 우수합니다
- 별도의 프라이머가 필요없어 시공이 간편합니다
- 고성능 접착증강제 성분으로 접착력, 내수력이 탁월합니다
- 수용성이라 환경친화적 제품입니다

### 제품특성 :

1. 타입 : 고무아스팔트계/중도(1액형)
2. 건조시간

구 분	5℃	20℃	30℃
지 축 건 조	48시간	8시간	6시간
고 화 건 조	84시간	24시간	18시간
후속시공가능시간(최소)	5일	2일	1일

3. 희석제 : 무희석
4. 비중 : 0.95이상
5. 고형분 : 60±2%
6. 추천도포량 : 1.2kg/m<sup>2</sup>
7. 색상 : 흑갈색
8. 물성

인장강도 (N/mm <sup>2</sup> )	신장률 (%)	인열강도 (N/mm)
0.3 이상	600 이상	2.9 이상

### 사용방법

#### 1. 표면처리

- 피도면의 유분, 수분, 모래, 먼지 기타 이물질을 완전히 제거 하십시오.
- 콘크리트는 기온이 21℃, 상대습도 50%에서 적어도 28일 이상 양생시킨 후 시공하십시오.

#### 2. 사용시 주의 사항

- 사용 전에 방수재를 잘 교반하여 균일하게 한 후에 사용하십시오.
- 저온 시공 시 방수재를 따뜻하게 하면 평활성 및 작업성이 양호해 집니다.
- 가능한 원액 그대로 사용하여야 건조 불량 등의 하자를 방지할 수 있습니다.

#### 3. 시공방법

- 요철이 심한 부위는 기포가 발생할 수 있으므로 SKIN COAT AP-100 또는 슈터 탄성셀 NC-1500을 사용하여 메꿈작업을 실시합니다.
- SKIN COAT AP-200을 로라, 붓, 스프레이 등을 사용하여 균일하게 시공합니다. 시공은 2회에 나누어 실시하며, 반드시 1회 시공 시 0.6kg/m<sup>2</sup>이하로 시공하십시오.
- 1회에 0.6kg/m<sup>2</sup>이상 시공 시 건조불량현상 등의 하자가 발생하기 쉽습니다.

#### 4. 적당한 선행 및 후속시공 도로

- 하도 : SKIN COAT AP-100 (필요 시)
- 방수재 : 수아스

#### 기타 주의사항

1. 기온이 5℃이하이거나 상대습도가 85%이상에서는 시공하지 마십시오. (5℃이하 시공시 건조가 현격히 늦어지며 고습도에서 시공시 결로에 의한 결함이 생기기 쉽습니다.)
2. 본 방수재는 수용성 제품이므로 동절기 보관시 얼지 않도록 실내에서 완전밀봉보온하여 보관하십시오.
3. 본 방수재 시공 후 충분한 성능은 20℃에서 7일 후에 발휘 됩니다.
4. 최대 후속시공가능시간이 경과된 경우에는 층간 부착성을 위하여 적절한 표면처리가 요구됩니다.
5. 피부에 묻었을 경우에는 즉시 닦아내고 비눗물로 씻어 주십시오.

## (주)노루페인트

인터넷 : [www.noropaint.com](http://www.noropaint.com) 소비자 문화센터 : 080-944-7777(수신자부담)

본사 및 안양공장 / 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (031)467-6114(대)  
서울지점 / 서울특별시 중구 을지로 127(을지로사옥 3층) (02)6359-7701~8  
북서울지점 / 경기도 의정부시 의정로 16 (오성빌딩 3층) (031)837-6030~7  
인천지점 / 인천광역시 남동구 남동대로 750 (유영빌딩 5층 501호) (032)472-5310~3  
수원지점 / 경기도 수원시 팔달구 인계로 94번길 32 (정진빌딩 3층) (031)232-6020~3  
원주지점 / 강원도 원주시 시청로 10 (금정타워 7층 703호) (033)746-5311, 0782  
강릉영업소 / 강원도 강릉시 가작로 308 (033)653-5310, 5312  
충주영업소 / 충청북도 충주시 애향로 10 (현대자동차 충주사옥 5층) (043)854-7705  
대전지점 / 대전광역시 대덕구 신탄진로 359 (042)621-1234~5  
천안영업소 / 충청남도 천안시 서북구 충무로 158-5 (조일빌딩 3층) (041)579-5321~3

부산지점 / 부산광역시 금정구 중앙대로 1663 (051)518-9111~5  
울산영업소 / 울산광역시 남구 대학로 128 (하늘빌딩 3층) (052)223-0914  
창원지점 / 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 129 (칠서공단내) (055)587-2350  
대구지점 / 대구광역시 북구 3공단로 53 (053)356-3811~4  
포항영업소 / 경상북도 포항시 남구 장흥로39번길 54 (054)278-7450~1  
광주지점 / 광주광역시 북구 양일로 176 (062)571-5310~1  
순천영업소 / 전라남도 순천시 대석1길 20 (산호빌딩 3층) (061)725-2640  
전주지점 / 전라북도 전주시 완산구 유연로 319 (성산빌딩 2층) (063)251-6475~7  
제주도영업소 / 제주특별자치도 제주시 연삼로 395 (이도이동 한화빌딩 6층) 070-7130-3318