

노루페인트 표준시방서

개정일 : 2024.01.02

도 장 시 방 서

[에그리나 빈티지 벽면용]

□ 개요

본 도료는 아크릴 에멀전과 경량 필러, 칼라 대리석 파우더 등을 혼용한 제품으로서, 세련된 감각과 편안한 빈티지 스타일의 시멘트 질감 마감재로 사용되는 도료이다. (주)노루페인트 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

□ 적용범위

- 공동주택, 일반건축물 등 각종 콘크리트, 석고보드 등 알칼리성 소지면
- 건축 프로젝트 설계도면에 따름

□ 제품구성

구 분	제 품 명	도막두께	도장횟수	도장방법	색 상
하 도	크리어셀라 DNX-4001	15 μ m	1	B,R	지정색
상 도 (1)	예그리나 빈티지 벽면용	0.7 mm	2	흠손, 헤라	회색, 밝은회색
상 도 (2)	예그리나 빈티지 벽면용 투명 상도	30 μ m	1	B,R,S, 흠손, 헤라	투 명

※ B-Brush, R-Roller, S-Spray

□ 표면처리

- 소지 표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물질 완전히 제거
- 소지 표면은 충분히 양생 되어야 한다. (20℃ 기준 28 일 이상 양생)
- 적합한 소지의 pH 값은 9.5 이하이며, 함수율 6% 이하여야 한다.
- 소지 표면의 틈새나 흠은 수성 퍼티로 메꿈작업을 실시하고, 표면 조정 후 도장한다.

□ 도장방법

1. 하 도

- (1) 표면처리를 모두 완료한 후, 크리어셀라 DNX-4001을 건조도막두께 15 μ m가 되도록 1회 도장한다.
- (2) 회색율은 부피비 최대 100% 이내이다.(소지 및 목적에 따라 회색율 다름)
- (3) 소지면의 흡수가 심한 경우 추가로 1회 더 도장을 실시한다.

2. 중 도

- (1) 하도 도장 후 20℃ 기준 최소 5시간 이상 경과 후, 예그리나 빈티지 벽면용을 흠손이나 헤라를 이용하여 연출면에 전면 도포 또는 미장한 후 12시간 이상 건조시킨다.
- (2) 1회도장 후 20℃에서 최소 24시간 이상 건조 후 예그리나 빈티지 벽면용 제품을 1회 추가 도장하여 최종 도막두께 0.7mm 가 되도록 고르게 미장을 실시한다.

- (3) 2차 도포 후 지속건조 시점 (25℃ 기준 4시간 이내)에서 흡손으로 가볍게 눌러주며 자연스럽게 표면에 무늬를 형성시켜준다.

3. 상 도

- (1) 중도 도장 후 20℃ 기준 최소 24시간 이상 경과 후 예그리나 빈티지 벽면용 투명상도를 건조도막두께 30 μ m가 되게끔 붓, 롤러, 스프레이로 1회 도장한다.
- (2) 이 때 필요 시 상수도물을 사용하여 부피비 5% 미만으로 희석하여 도장한다.

▣ 도장 시 주의사항

1. 5℃ 이하에서 도장 시 균일한 도막을 얻을 수 없고, 건조 중 균열이 발생하기 쉬우므로 도장작업을 금한다.
2. 우천 시, 혹은 습도가 높은 환경(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하), 기온이 높은 날(40℃ 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금한다.
3. 과희석을 할 경우 외관, 은폐 불량, 이색 및 부착 불량이 발생할 수 있으므로 과다한 희석은 피해야 한다.
4. 습기가 많은 소지에는 부착성이 떨어지므로 도장부위가 완전 건조된 후에 도장해야 한다.
5. 수성 조색제는 당사의 칼라믹스를 사용하고, 사용량은 최대 5% 이내로 사용하여야 한다. 과량 사용시에는 내수성 광택저하, 건조지연의 현상 등이 발생할 수 있으므로 진한 색상을 조색 하고자 할 경우에는 당사의 기술 팀에 문의한다.
6. 물의 희석량과 압력 조건에 따라 무늬 형태나 입자가 달라질 수 있으므로 유의한다.
7. 도장 시 건은 피도물에 직각이 되도록 하고 구석이나 모서리 부분에는 넓은 면 쪽으로 도장한다.
8. 모서리 등에 붓으로 새김질 한 면과 로울러로 도장한 면의 색상이 차이가 날 수 있으므로 새김질시 동일 LOT의 제품으로 작업하여야 하며, 가능한 희석하지 않고 새김질을 먼저 하여야 색상 차이를 줄일 수 있다.
9. 염가의 제품이 도장되어 있는 구도막이나, 구도막의 노화가 극심한 상태에서 소지의 표면처리가 불충분하면 본 도료는 박리 현상이 일어날 수 있으므로 유의한다.
10. 고강도 콘크리트(PC패널 및 강화콘크리트류)는 표면이 치밀하거나 매끄럽게 가공된 소지로, 도료의 표면 침투를 저해하여 부착불량이 발생해 도막 박리 및 부분 크랙의 원인이 되므로, 적합한 하도처리 후 부착성 확인이 필요하다.
11. 채도가 높은 색상의 경우 도장기구 간 이색이 발생할 수 있으므로, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업을 진행하고, 이상이 있을 시 동일한 도장기구를 사용하여 도장한다.
12. 사용 전 도료를 충분히 교반하여 균일하게 한 후 사용하여야 한다.

▣ 취급 시 주의사항

1. 용도 이외의 사용을 금지한다. (냄새맡기, 연료 등으로 사용 금지)
2. 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)에 보관하고 용기는 반드시 밀폐시킨 후 주입구가 상단을 향하도록 보관하여야 한다.
3. 운반 및 취급 시 제품손상 또는 부상 발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출 시 모래 등으로 흡수시켜 제거하여야 한다.
4. 섭취했을 경우 반드시 전문의의 진단을 받아야 한다. 전문의 진단 시 물질안전보건자료를 참조한다.

5. 증기흡입, 피부 접촉 시 두통, 피부염 등을 유발할 수 있으므로, 가급적 필요한 보호구(마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후 작업하여야 한다.
6. 기타 자세한 사항은 노루페인트 소비자문화센터로 문의하거나, 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조한다.