

화이어 키퍼(무광)

방염 수성 백색 DFW-200F



화이어키퍼 DFW-200F 도료는 수성 방염 도료로서 합판, 목재, MDF 등과 같은 가연성 소지에 도장되어, 낮은 도막 두께에서도 강력한 방염 성능을 발휘하도록 설계된 도료입니다. 본 제품은 화재 발생시 건조 도막이 팽창하면서 불연성 단열층을 형성하여 목재 등의 가연성 소지가 탄화되는 것을 방지 또는 자연시키는 특수 고기능성 방염 도료입니다.

용도	방염성을 요구하는 건축물 내부의 합판, 중밀도섬유판(MDF), 목재 대통령령이 정하는 특수장소에서의 합판, 목재의 방염처리
----	--

제품 특성

페인트타입	특수 수성 에멀젼 수지			
건조 시간	구분	5°C	20°C	30°C
	경화건조	2시간	1시간	40분
	재도장가능시간(최소)	4시간	2시간	90분
희석제	상수도물(희석율:25%이하, 부피비)	도장방법	붓, 로울러, 스프레이 도장	
비중	약 1.3	형식 승인 번호	염 04-16	
이론도포량	6 m ² /L	고형분용적비	50±1 %	
재도장간격	20°C, 충분한 환기 최소 2시간 이상	건조도막두께	83μm (2~3회도장 추천)	
광택	무광	색상	백색	
포장 단위	4,18L			
보관 및 저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C, 습도 80%이하)			

제품 특징 (물성 DATA)

방염 성능	1. 방염 처리 면적이 넓어 방염 성능 및 작업성이 우수하다.
환경성	2. 유해 중금속을 포함하지 않으며 유기용제의 함량이 적은 수성 제품이다.
전문성	3. 방염 도료는 소방시설업 중 방염처리업을 등록한자가 시공한 경우에만 방염처리가 인정됩니다.

사용 방법

표면처리	1. 소지 표면의 유분, 수분 및 기타 오염물질을 완전히 제거한다. 2. 하도는 필요시 지정하도인 화이어키퍼 수성 락카 서페이샤 또는 그린락카 서페이샤를 사용한다.
도장방법	1. 사용 전에 충분히 교반한 후 사용한다. 2. 붓, 롤러 도장시에는 도료 100에 상수도물 20 이하의 비율로 스프레이 도장시에는 도료 100에 지정 희석제 25이하의 비율로 첨가하여 충분히 교반한 후 2~3회 이상 도장한다. 3. 재도장시 1회 도장후 25°C에서 최소 2시간 이상 완전히 건조된 다음 도장한다. 4. 도후량(D,F,T)는 83μm(0.083mm) 이상으로 한다.

화이어 키퍼(무광)

방염 수성 백색 DFW-200F



- 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 유아, 아동용 용구 및 식품 저장 용기에의 도장을 금합니다.
- 용도 이외의 사용을 금합니다. (냄새 맡기, 연료등으로 사용금지)
- 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35°C)의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시 키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
- 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오.
- 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.

취급 시 주의사항

- 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오, 무리하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오, 전문의 진단시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조 하십시오.
- 환경오염 방지를 위해 내용물을 완전히 사용하시고, 잔량은 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천등에 유입되지 않도록 주의 하십시오.(우천시 도장금지)
- 밀폐된 장소에서의 도장 작업 및 건조시 충분히 환기시켜 주시는 것이 좋습니다.
- 증기흡입, 피부 접촉시, 두통, 피부염등을 유발할 수 있으므로, 가급적 필요한 보호구(마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후, 작업하십시오.
- 기타 자세한 사항은 폐사 소비자문화센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.

- 비 오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하) 및 기온이 높은 날(소지온도 40°C 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생, 백화현상등)
- 본 제품은 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 특수한 소지, 선행 도막 또는 구도막 위에 보수도장시 사전에 시험도장을 한 후 이상이 없으면 도장하십시오(부착력, 색변짐, 투명도 등 확인).
- 도장 시 도장면의 먼지, 기름때, 물기, 녹 및 기타 이물질을 완전히 제거하시고, 보수 도장 시 소지표면의 구도막 및 쇼킹 물질 등을 완전히 제거하십시오.
- 페인트가 묻지 말아야 할 부분은 마스킹 테이프, 비닐, 신문지 등으로 가려 주십시오.
- 도장하기 전 입자가 균일하게 혼합되도록 잘 저어주시고, 사용 중에도 가끔씩 저어 주십시오.(교반 시 기포 유입 주의)
- 도장 시 규정된 도장순서와 도포량으로 도장하여야 도막성능을 발휘할 수 있으며, 한 번에 과잉 도막두께로 도장하는 것을 금합니다.
- 1회 과도막 도장 시 크랙 및 건조지연등으로 방염성능이 불량해짐으로 수 차례(2~3회) 도장 하십시오.
- 방염성능을 위해 추천도막두께 이상으로 도장하십시오.
- 반복하여 도장할 경우에는 충분히 건조된 것을 확인한 후, 도장해야 미경화, 흐름현상(SAGGING) 및 도막 주름현상을 방지하고 얼룩이나 붓 자국이 남지 않습니다.

도장 시 주의사항

- 붓, 롤러 사용시 구석진 부분은 먼저 붓이나 작은 롤러로 도장하시고, 넓은 면적은 로라나 스프레이를 사용하시면 편리합니다.
- 조색을 하는 경우에는 당사의 지정된 조색제를 사용하고, 사용량은 도료의 최대 3%(부피비)이내로 교반하면서 조색제를 투입하거나 또는 조색제 투입 후 바로 믹싱을 하여 주시고, 조색된 도료는 건조된 도막 색상이 기준색상과 일치하는지를 확인한 후 사용 하십시오. 조색제 과다 투입시 VOC 증가, 건조불량, 이색현상, 내수성 불량, 방염성능 저하 등이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- 스프레이 작업시 주변으로 도료가 날려 오염될 수 있으니 비닐 등으로 덮어 오염을 방지하시기 바랍니다.
- 희석이 필요한 경우에는 자료상의 추천 희석비 내에서 상수도물로 희석하여 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름현상(SAGGING), 텁현상, 이색현상, 응폐불량 및 기타 작업성, 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하십시오. 정제되지 않은 물(센물 등)이나 오염된 물의 사용은 도료의 응집의 원인을 유발할 수 있습니다.
- 본 도료는 특수 방염제 성분으로 인하여 도막 형성 후에는 그 위에 일반 수성 도료 도장이나 소지 처리용 하도 작업에서 도막의 불량이 발생할 수 있으므로 소지 처리 작업은 반드시 본 도료 도장 전에 실시하십시오.
- 방염성능 및 소요량은 소재상태, 재질, 도장방법, 도장조건에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 가구, 마루바닥, 카운터 등 사람의 접촉이 빈번한 부위에는 도장하지 마십시오.
- 본 제품은 수성도료로 유성도료에 비해 내수성이 취약하므로 내수성이 요구되는 곳에는 유성방염 도료를 도장하십시오.
- 본 제품은 장기간 보관 시 변질(색상차이, 이물질 혼입, 굳음 등)이 있을 수 있으니, 저장 기간내(제조일로부터 12개월) 가급적 빠른 시일에 사용하십시오. 변질이 있을 경우 사용하지 마시고 당사 소비자 문화센터로 문의하십시오.

발행일 : 2024. 03

※모든 자료는 실험실에서 이론과 경험으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다. 도포량은 도장해야 할 표면의 형태, 표면조도, 도장시의 기후조건, 도장방법에 따라 변경될 수 있으니 사용자께서는 충분히 검토한 후 사용해 주시길 바랍니다.

NOROO 노루페인트